

Lana di vetro da insufflaggio **SUPAFIL**

Supafil Loft 045

Per l'isolamento di sottotetti e controsoffitti Knauf Insulation propone **Supafil Loft 045** ($\lambda_D=0,045$ w/mK), studiato appositamente per garantire massime prestazioni in insufflaggio aperto e applicazioni in posa libera.

Caratteristiche Tecniche

Conducibilità termica dichiarata λ_D : 0,045 W/mK

Reazione al fuoco : Euroclasse A1 (EN13501)

Densità di installazione: 12 kg/m³ +/- 5 kg



Vantaggi

- Assestamento : Classe S1 secondo norma EN14064-1 (assestamento non misurabile $\leq 1\%$)
- Ottimo isolamento termico
- Eccellente assorbimento acustico
- Prodotto sostenibile:
 - Vetro riciclato
 - Contribuisce al risparmio energetico diminuendo le emissioni di CO₂
 - Privo di additivi chimici e COV (Composti organici volatili)
- Permeabile al vapore → Riduce i rischi di condensa
- Non contribuisce alla crescita di muffe
- Mantiene inalterate le caratteristiche tecniche e prestazionali per tutto il ciclo di vita dell'edificio
- Prodotto installabile in qualsiasi condizione di temperatura esterna
- Sacchi da 16,6 kg



Avvertenze:

Questa scheda tecnica è da considerarsi orientativa, non vincolante e non può sostituirsi alla letteratura tecnica ed ai necessari calcoli di progetto. Knauf Insulation si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura. La fornitura del materiale prevede la verifica delle possibilità di produzione.